


Gewebeverstärkter platinvernetzter Silikonschlauch

Braided platinum cured silicone tubing

DBbrtube_R02



Schlauch aus platinvernetztem Silikon mit Polyester-Gewebe
Im Reinraum produziert
doppelt verpackt
Hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit
Standardlänge 10 Meter (optional länger)
Sterilisierbar durch EtO, Gamma-Bestrahlung und Autoklavieren
Pharma-konform gemäß: PhEur 3.1.9
USP class IV
FDA CFR 177.2600
BfR XXI Part BII
ISO 10993
Validierungsunterlagen auf Anfrage erhältlich

Tubing made of platinum-cured silicone with polyester braid
Manufactured in clean room
double-packed
High pressure- and temperature-resistance
10 meters standard length (optional longer)
Sterilization methods: EtO, Gamma-radiation, autoclaving
Pharma-conform: *PhEur 3.1.9*
USP class IV
FDA CFR 177.2600
BfR XXI Part BII
ISO 10993
Validation documentation on request

Best.-Nr. / Order No.	Innendurchmesser / inner diameter; mm (inch)	Wandstärke / wall; mm (inch)	Außendurchmesser / outer diameter; mm (inch)	Empfohlener Betriebsdruck / Safe Working Pressure (bar)*	Berstdruck / Burst Pressure (bar)*
I-SA P60 B 16-27-70	1,6 (1/16“)	2,7 ()	7,0 ()		
I-SA P60 B 32-29-90	3,2 (1/8“)	2,9 (1/8“)	9,0 ()	15,1	> 45
I-SA P60 B 64-32-128	6,4 (1/4“)	3,2 (1/8“)	12,8 (1/2“)	11,9	> 35
I-SA P60 B 95-32-159	9,5 (3/8“)	3,2 (1/8“)	15,9 (5/8“)	12,2	> 36
I-SA P60 B 127-47-221	12,7 (1/2“)	4,7 (3/16“)	22,1	8,8	> 26
I-SA P60 B 159-47-253	15,9 (5/8“)	4,7 (3/16“)	25,3 (1“)	9,2	> 27
I-SA P60 B 191-47-285	19,1 (3/4“)	4,7 (3/16“)	28,5	8,2	> 24
I-SA P60 B 254-47-348	25,4 (1“)	4,7	34,8	4,7	> 14

* Pressures shown are bar. Burst pressures were carried out at 20.0°C

Wichtig: Es obliegt der Verantwortung des Benutzers, die Eignung und Sicherheit der Schläuche von Applied Critical Fluids GmbH (ACF) für alle Anwendungen sicherzustellen. Für einen Zeitraum von 6 Monaten ab ursprünglichem Kaufdatum gewährleistet ACF die Einwandfreiheit des Produkts in Bezug auf Material und Verarbeitung. Unsere einzige Verpflichtung besteht darin, einen jeglichen Teil des Produktes, der sich als schadhaft erweist, zu ersetzen oder nach unserem Ermessen den Kaufpreis desselben zurückzuerstatten. Der Benutzer übernimmt alle anderen Risiken, einschließlich Verletzungsgefahr, Verlust oder Schaden, ob direkt oder indirekt, die durch den Gebrauch den Missbrauch oder der Unfähigkeit dieses Produktes zu benutzen entstehen. DIESE GARANTIE ERSETZT ALLE ZUSICHERUNGEN ALLGEMEINER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, SOWIE ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIEN. Abweichungen jeglicher Art werden nicht anerkannt. ACF übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftpflicht für jegliche bereitgestellten Empfehlungen oder für Werte, die in Bezug auf dieses Produkt ermittelt werden. Das Risiko der Gabe und Annahme von Empfehlungen liegt beim Käufer.

Important: It is the sole responsibility of the user to qualify the suitability and security of the tubing from ACF (Applied Critical Fluids GmbH) for all applications. For a period of 6 months from the purchase date ACF gives warranty on the product regarding material and quality of extrusion. Our sole responsibility is the part of a product which shows a defect, to replace or according to our decision refund the purchase price. The user bears all other responsibilities, risks, including danger of injuries, loss or damage, either direct or indirect, which may occur by the use, misuse or impossibility to use the product. THIS WARRANTY REPLACES ALL IMPLICATIONS OF GENERAL USE, USABILITY OR SUITABILITY FOR A SPECIFIC USE AS WELL AS ALL OTHER EXPRESSIVELY GIVEN OR IMPLICATED WARRANTIES. No deviations of these rules are accepted. ACF does not take any responsibility or warranty for any recommendations or for suggestions or results which deriving from this product. The risk to give or to accept of recommendations is with the buyer resp. user of this product.